

Stein- und Betonöl 254



für gesundes Wohnen
www.LEINOS.de

Stein- und Betonöl

Zur Oberflächenbehandlung von Beton und Steinzeug aller Art, innen und außen.



Ø 70 ml / m²

0,375 l ≈ 5,5 m²
0,75 l ≈ 11 m²
2,5 l ≈ 36 m²
10 l ≈ 143 m²
30 l ≈ 430 m²

Zur Oberflächenbehandlung von Beton und Steinzeug aller Art, innen und außen.

Anwendung

Anwendungsbereich:

Zum Imprägnieren und Pflegen aller saugfähigen Betonflächen und Steinzeugfliesen, wie z. B. Terracotta etc.

Technische Eigenschaften:

Schützt vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. Als Fugenschutz von Zementfugen geeignet. Wasserabweisend und abriebfest, feuert die Oberfläche nicht merklich an. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Farbton:

Klar, rötlich.

Trockenzeit bei Normalklima:

Nach 4 - 6 Std. (18 - 22°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7 - 10 Tage.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Modifiziertes Sonnenblumenöl, Naturharzester, Isoparaffine, Co/Zr/Zn-Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 520 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010).

Verbrauch:

20 - 50 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Stein- und Betonöl 254 ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung.

Lagerung:

Kühl und gut verschlossen lagern. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren oder in Wasser tauchen und ausgebreitet trocknen lassen. Dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Ölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Giscode: Ö 60

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.

Anstrichaufbau

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

1. Das Stein- und Betonöl wird mit einem Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm auftragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 20 - 30 Minuten wird überstehendes Öl vertrieben bzw. abgenommen und die Oberfläche mit einem Lappen oder Pad trocken poliert.

2. Am nächsten Tag nochmals dünn auftragen und wie oben beschrieben verarbeiten. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes noch einen 3. Anstrich auftragen.

Wichtig: Es darf keine Ölschicht auf der Oberfläche stehen bleiben!

Vorversuch durchführen! Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

B. Renovierungsanstrich:

Zur Pflege und Auffrischung die Oberfläche wie oben beschrieben nachölen. Schon angegriffene, graue Flächen öfter nachölen. Stark beanspruchte Flächen monatlich nachölen.