




0,25 l  
0,75 l  
2,5 l

# Decklack 840



Farbig, glänzend, für innen und außen, lösemittelarm.

Ø 85 ml / m<sup>2</sup>

0,25 l ≈ 3 m<sup>2</sup>  
0,75 l ≈ 9 m<sup>2</sup>  
2,5 l ≈ 30 m<sup>2</sup>

## Anwendung

### Anwendungsbereich:

Offenporige Decklackierungen im Innen- und Außenbereich auf Holz, Metall und neutralem Stein. Als farbiger Decklack geeignet für Heizkörper.

### Technische Eigenschaften:

Wasserabweisender, elastischer Decklack mit guter Härte. Hohes Deckvermögen.

Wasserdampfdurchlässig.

Nicht geeignet für waagerechte Flächen im bewitterten Außenbereich, für hohe Wasserbelastung und für Fußböden.

Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

### Farbton:

304 Natur-Weiß,  
307 Schwarz.

Zur Vermeidung von Farbtonabweichungen unterschiedliche Chargen des gleichen Farbtones untereinander mischen. Der Farbton 307 Schwarz darf keiner direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

### Trockenzeit bei Normalklima:

Staubtrocken nach ca. 8 - 10 Stunden.

Trocken und überarbeitbar nach ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

## Gebrauchshinweise

### Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein.

### Verarbeitung:

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Streichen, Rollen, Spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

## Produktkenndaten

### Inhaltsstoffe:

Sojaöl-Holzöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Ricinenöl-Standöl, Naturharzester, Isoparaffine, Tonerde, Zinkcarbonat, Kreide, Talkum, Schwerspat, Mineralpigmente, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 295 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie D ab 2010).

### Verbrauch:

Ca. 70 - 100 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

### Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200.

### Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

### Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

GISCODE: Ö 60

## Anstrichaufbau

### A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

Saugfähige Untergründe grundieren mit LEINOS Grundieröl 220 oder mit 1 Auftrag LEINOS Vorstreichfarbe 810. In Feuchtbereichen und außen mit LEINOS Holzgrund 150. Nach Trocknung über Nacht 1 - 2 Anstriche mit Decklack 840, im Außenbereich 2 - 3 Anstriche mit Decklack 840.

### B. Renovierungsanstrich auf vorhandenem Altanstrich:

Nicht intakte Altanstriche müssen mechanisch restlos entfernt werden. Danach Anstrichaufbau wie unter A, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

### C. Renovierungsanstrich auf stark beschädigtem Altanstrich:

Lose sitzende Anstrichteile vollständig entfernen, danach schleifen. Weiterer Anstrichaufbau wie unter A, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

### E Anstrichaufbau auf Metall, innen und außen:

Metallteile vorher entrostet und laut Herstellerangaben mit Rostschutz auf Alkydharzbasis streichen. Dann 2 - 3 Anstriche Decklack 840, im Außenbereich 3 Anstriche.